

Tuyau thermoplastique 1 tresse aramide R8



KUTTING - SAE 100 R8 - EN 855 R8

Tube : Polyester résistant aux hydrocarbures et à certains produits chimiques

Renforcement : Tresse aramide.

Couverture : Polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, carburants, anti-gel, eau

Température : -40°C à +100°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
R8K								
062660	R8K 4	5/32"	4,0mm	8,0mm	420 bars	1680 bars	30mm	0.042
018159	R8K 5	3/16"	4,8mm	9,3mm	345 bars	1380 bars	40mm	0.05
018160	R8K 6	1/4"	6,4mm	12,7mm	345 bars	1380 bars	50mm	0.11
018161	R8K 8	5/16"	7,9mm	15,0mm	295 bars	1175 bars	65mm	0.12
018162	R8K 10	3/8"	9,5mm	16,3mm	275 bars	1100 bars	75mm	0.13
018163	R8K 13	1/2"	12,7mm	20,0mm	240 bars	960 bars	100mm	0.22
018164	R8K 16	5/8"	15,9mm	23,1mm	190 bars	760 bars	160mm	0.25
034804	R8K 19	3/4"	19,0mm	27,9mm	155 bars	620 bars	180mm	0.38
034805	R8K 25	1"	25,4mm	35,8mm	140 bars	560 bars	210mm	0.46
R8M								
062659	R8M 2	1/12"	2,0mm	4,9mm	630 bars	2000 bars	20mm	0.016
R8MK								
089172	R8MK 3	1/8"	2.9mm	6.0mm	450 bars	1800 bars	40mm	0.023
089162	R8MK 4	5/32"	4.0mm	8.0mm	500 bars	2000 bars	40mm	0.045
062661	R8MK 5	3/16"	4,8mm	9,5mm	530 bars	1600 bars	50mm	0.055
R8MP								
028865	R8MP 3	1/8"	3,2mm	6,0mm	500 bars	1800 bars	30mm	0.023
028876	R8MP 4	5/32"	4,0mm	8,0mm	630 bars	2000 bars	40mm	0.045